



## 056 - 1SB - 一层钢丝编织海事管

海事液压应用钢丝编织增强的热塑软管 额定工作压力范围 95 至 360 bar (1300 至 5200 psi)



### 产品特点

#### 内管

弹性聚酯

#### 增强层

一层钢丝编织

#### 外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 无针刺 - 激光打标

#### 应用场合

海事和海工设备 - 船舶 - 起重机 - 海上输送系统

#### 产品特点

细小的外径适合应用在紧凑空间或要求柔性安装场合、重量轻、钢丝编织层实现极小的受压膨胀和伸长性能 - 耐磨

#### 温度范围

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 水基流体 至 70 °C ( 158 °F)

#### 真空度

-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

#### 技术标准

SAE 100R1. 符合或超过 EN 853 1SN 和 EN 857 1SC标准

#### 产品标识

TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - 1SB - STEEL BRAID MARINER - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0561	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	360	1440	0.197	0.382	5200	20800	4:1	30	1.18	128	0.086	SAB111	SAB811
0562	DN6	1/4	-4	6.5	11.7	310	1240	0.256	0.461	4500	18000	4:1	40	1.57	164	0.110	SAB121	SAB821
0563	DN8	5/16	-5	8.1	13.2	250	1000	0.319	0.520	3600	14400	4:1	55	2.17	198	0.133	SAB131	SAB831
0564	DN10	3/8	-6	9.8	15.5	225	900	0.386	0.610	3200	12800	4:1	65	2.56	239	0.161	SAB141	SAB841
0565	DN12	1/2	-8	13.0	18.8	190	760	0.512	0.740	2700	10800	4:1	85	3.35	312	0.210	SAB151	SAB851
0566	DN16	5/8	-10	16.3	22.0	140	560	0.642	0.866	2000	8000	4:1	115	4.53	330	0.222	SAB161	SAB861
0567	DN20	3/4	-12	19.5	25.8	115	460	0.768	1.016	1600	6400	4:1	145	5.71	480	0.323	SAB171	SAB871
0568	DN25	1	-16	25.8	33.4	95	380	1.016	1.315	1300	5200	4:1	180	7.09	648	0.435	SAB181	SAB881

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 11/04/2026

www.transferoil.com